



蓝泰不干胶

CHN 002 2004.06.08

产品编号

E3RP3736

产品名称

PE GLOSS WHITE TC 85/RP37/HD75

白色亮面 PE 膜 / 永久性丙烯酸乳胶 / 白色高密度 75 克格拉辛底纸

表面材料 PE GLOSS WHITE TC 85

白色亮面 PE 膜, 带表面涂层. 抗水, 抗油, 抗化学品性能优良, 适用于卫生间产品, 化妆品和其它可挤压性包装上的标签.

典型技术参数

克重	90	g/m ²	DIN 53352
厚度	88	微米	DIN 53370
伸长率(MD,MIN)	220	%	DIN53455
抗张强度(MD)	17.9	N/mm ²	DIN53455
抗张强度(CD)	19.7	N/mm ²	DIN53455
不透明度	88	%	
DIN53146/I			
光泽度 60°	80	%	DIN67530/I

特点: 高光泽, 尺寸稳定, 耐挤压, 不含增塑剂, 低温强度高, 耐 UV.

粘贴剂 RP37

永久性丙烯酸乳胶 专门用于合成类面材, 透明度高, 抗 UV, 抗热, 防水, 粘着性好.

典型技术参数

初粘力最低	9	N	FTM 9
持粘力最低	8.0	h	FTM 8
PE 初粘力	5	N	FTM 8
贴签温度最低	10	°C	
最低使用温度	-20	°C	
最高使用温度	100	°C	

限制: 低温条件下胶粘着力有所限制. 制成标签的最高使用温度须结合面材一起考虑.

底纸 HD75

白色透明高密度 75 克格拉辛底纸. 用于卷筒合成材料的底纸, 适用于光电管贴标系统.

克重	72	g/m ²	ISO 536
厚度	62	microns	ISO 534
透明度	52	%	DIN 53147

宽度 1000 mm

可印刷性

适用柔性版印刷, 凸版印刷, 胶版印刷, 丝网印刷, 使用非吸收材料型油墨. 必要时请油墨厂商推荐油墨. 热转移打印时请选用特选碳带.

存放寿命

可在+20°C/RH50%, 原始包装, 避光环境下保存 1 年

保证

我们以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的, 我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

此技术资料将替代所有以前同类技术资料。我们保留不预先通知而更改的权力。

Member of UPM Group

蓝泰不干胶(上海)有限公司
上海闵行莘庄工业区顾戴路 2988 号
邮编: 201100
电话: +86 21 6488 8822
传真: +86 21 6488 9292

蓝泰不干胶北京办事处
北京朝阳区北京汉威大厦 A703
邮编: 100004
电话: +86 010 65613837
传真: +86 010 65610568